



**Suzhou Oushida Hot Melt Machinery Equipment Co.,Ltd.**

TEL:+86-512-65564669 FAX:+86-512-65488511

NO.12 HUCUNDANG RD.CAOHU INDUSTRIAL PARK.XIANGCHENG DIST.SUZHOU

## 技术参数

### TECHNICAL PARAMETER

**MODEL: HC-6017#**

成分 COMPOSITION : EVA10 %、树脂 55%、橡胶: 25%、石蜡 5%、抗氧剂 5%  
ETHYLENE VINYL ACETATE 、 TACKIFIER 、 PARAFFIN 、 RUBBER  
ANTIONXIDANT

CAS NO: 24937-78-8 69430-35-9 9002-88-4 6683-19-8

海关编码 HS CODE: 3506919090

固含量 100%

SOLID CONTENT 黄色 (2-3)

色度 (加德纳颜色) Yellow

软化点 (环球法) 130°C ± 5°C

R&B SOFTENING

开放时间 -

OPENING TIME

固化时间 15-45s

CURING TIME

主要用途:

USE

上胶方式:

滚轮、涂布

布氏粘度 (MPA.S/180℃)

**BROOKFIELD VISCOSITY**

150 °C..... 15000 CPS

**160 °C.....145000CPS**

180 °C..... .14000 CPS

初粘测试:

**STICK FOR FIRST TIME**

≥25# 钢球 Steel Ball

剥离测试:

**PEEL OFF TEST**

28 N/CM

耐温测试:

**HEAT- RESISTANCE TEST**

-15℃ + 100 °C

包 装:

**PACKING**

1KG/BAG、25KG/CTN ETC

产品特点: 高粘度、不拉丝、耐寒、不失粘等.

Character:high viscosity、not-drawing、cold-resistant、ETC

认证: 通过 SGS 环保报告、欧盟 ROHS 认证、MSDS 物料安全报告.

Certification:SGS Environmental Protection Report、ROHS Authentication、MSDS Safety Report

毒性

**TOXICITY**

无毒、无味

NONE

熔胶机器

**MELT MACHINE**

热熔胶机器

**HOT MELT MACHINE**

推荐使用温度

**RECOMMENDED APPLICATION TEMPERATURE**

160℃-180℃

储藏期

**STORELIFE**

**ONEYEAR**

一年

出厂检查

**Ex-work Testing Report**

合格 Qualified

修订日期

2018 -3 - 10

**DATE OF LAST REVISION**

此资料是根据我们的知识和经验所提供，仅供使用者参考，因使用不同材质及工作条件的改变超出我们的控制范围，我们郑重建议使用者进行详尽的实验以最终使用参数。

---

---