



**Suzhou Oushida Hot Melt Machinery Equipment Co.,Ltd**

TEL:+86-512-65564669 FAX:+86-512-65488511

NO.12 HUCUNDANG RD,CAOHU INDUSTRIAL PARK,XIANGCHENG,SUZHOU

## 技术参数

### TECHNICAL PARAMETER

## MODEL: **HC-6036#**

成分 COMPOSITION : EVA 20 %、石油树脂 64%、石蜡 15%、抗氧剂 1%  
ETHYLENE VINYLACETATE、TACKIFIER、PARAFFIN、ANTIONXIDANT  
CAS NO: 24937-78-8 69430-35-9 9002-88-4 6683-19-8

海关编码 HS CODE: 3506919090

固含量 100%

SOLID CONTENT 白色 (2-3)  
色度 (加德纳颜色) white Transparent

软化点 (环球法) 85°C ± 5°C  
R&B SOFTENING

开放时间 -  
OPENING TIME

固化时间 15-45s  
CURING TIME

主要用途: **PET & PP Sheet box**  
USE PET & PP Sheet box

上胶方式: 滚轮、涂布、喷  
涂

布氏粘度 (MPA.S/180℃)

**BROOKFIELD VISCOSITY**

150 °C.....12000 CPS

160 °C.....9500CPS

180 °C..... 8500CPS

初粘测试:

**STICK FOR FIRST TIME**

≥25# 钢球 Steel Ball

剥离测试:

**PEEL OFF TEST**

28 N/CM

耐温测试:

**HEAT- RESISTANCE TEST**

-25℃ + 80℃

包 装:

**PACKING**

1KG/BAG、25KG/CTN ETC

产品特点: 高粘度、不拉丝、耐寒、不失粘等.

Character:high viscosity、not-drawing、cold-resistant、ETC

认证: 通过 SGS 环保报告、欧盟 ROHS 认证、MSDS 物料安全报告.

Certification:SGS Environmental Protection Report、ROHS Authentication、MSDS Safety Report

毒性

无毒、无味

**TOXICITY**

NONE

熔胶机器

热熔胶机器

**MELT MACHINE**

**HOT MELT MACHINE**

推荐使用温度

150℃-160℃

**RECOMMENDED APPLICATION TEMPERATURE**

储藏期

一年

**STORELIFE**

**ONEYEAR**

出厂检查

**Ex-work Testing Report**

合格 Qualified

修订日期

2018- 5 - 28

**DATE OF LAST REVISION**

此资料是根据我们的知识和经验所提供, 仅供使用者参考, 因使用不同材质及工作条件的改变超出我们的控制范围, 我们郑重建议使用者进行详尽的实验以最终使用参数。

