



SUZHOU OUSHIDA HOT MELT MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD

TEL:+86-0512-65564669 FAX:+86-0512-65488511

Caohu Industrial Park, Xiangcheng District, Suzhou-215000, Jiangsu, China

技术参数

TECHNICAL PARAMETER

MODEL: **HC-6056# For Tampon**

成分 COMPOSITION : EVA 20 %、石油树脂 64%、石蜡 15%、抗氧剂 1%

ETHYLENE VINYLACETATE、TACKIFIER、PARAFFIN、ANTIONXIDANT

CAS NO: 24937-78-8 69430-35-9 9002-88-4 6683-19-8

海关编码 HS CODE:	3506919090
固含量	100%
SOLID CONTENT 色度 (加德纳颜色)	黄色 (2-3) Yellow Transparent
软化点 (环球法) R&B SOFTENING	80°C ± 5°C
开放时间 OPENING TIME	-
固化时间 CURING TIME	15-45s

主要用途: **Tampon outside**
USE

上胶方式: 滚轮、涂布、喷
涂

布氏粘度 (MPA.S/180℃)

BROOKFIELD VISCOSITY

150 °C.....1800 CPS

180 °C..... 1500CPS

初粘测试:

STICK FOR FIRST TIME

≥25# 钢球 Steel Ball

剥离测试:

PEEL OFF TEST

28 N/CM

耐温测试:

HEAT- RESISTANCE TEST

-25°C + 80°C

包 装:

PACKING

1KG/BAG、25KG/CTN ETC

产品特点: 高粘度、不拉丝、耐寒、不失粘等.

Character:high viscosity、not-drawing、cold-resistant、ETC

认证: 通过 SGS 环保报告、欧盟 ROHS 认证、MSDS 物料安全报告.

Certification:SGS Environmental Protection Report、ROHS Authentication、MSDS Safety Report

毒性

无毒、无味

TOXICITY

NONE

熔胶机器

热熔胶机器

MELT MACHINE

HOT MELT MACHINE

推荐使用温度

150°C-160°C

RECOMMENDED APPLICATION TEMPERATURE

储藏期

一年

STORELIFE

ONEYEAR

出厂检查

Ex-work Testing Report

合格 Qualified

修订日期

2018- 03 - 28

DATE OF LAST REVISION

此资料是根据我们的知识和经验所提供, 仅供使用者参考, 因使用不同材质及工作条件的改变超出我们的控制范围, 我们郑重建议使用者进行详尽的实验以最终使用参数。