



Suzhou Oushida Hot Melt Machinery Equipment Co.,Ltd.

TEL:+86-512-65564669 FAX:+86-512-65488511

NO.12 HUCUNDANG RD.CAOHU INDUSTRIAL PARK.XIANGCHENG DIST.SUZHOU

技术参数

TECHNICAL PARAMETER

MODEL: **HC-B03#**

成分 COMPOSITION : EVA25%、石油树脂 60%、石蜡 10%、抗氧剂 5%
ETHYLENE VINYLACETATE、TACKIFIER、PARAFFIN、ANTIONXIDANT
CAS NO: 24937-78-8 69430-35-9 9002-88-4 6683-19-8

海关编码 HS CODE: 3506919090

固含量 100%
SOLID CONTENT

颜色 白色
CHROMA White

软化点 (环球法) 85°C ±5°C
R&B SOFTENING

开放时间 15~30S
OPENING TIME

固化时间 15~25S
CURING TIME

主要用途: **适合全自动直线封边机器 PVC ABS、木皮等材质**
USE

布氏粘度 (MPA.S/180°C)
BROOKFIELD VISCOSITY

150 °C.....85000CPS

160 °C.....80000CPS

180 °C.....75000CPS

初粘测试:
INITIAL ADHESION TEST ≥35# 钢球 Steel Ball

剥离测试:
PEEL OFF TEST 40 N/CM

耐高温测试:
HEAT- RESISTANT TEST -15℃ +85 ℃

包装:
PACKING 25KG/CTN ETC

产品特点: 高粘度、不拉丝、耐寒、不失粘等.
Character:high viscosity、Non wire drawing、Cold-resistance、No loss of viscosity, etc.

优良的柔韧性、耐高温、耐油性、

PE, PP 等难粘塑料具有良好的胶接强度

介电性能和对各种材料均有良好的粘接性等特点

认证: 通过 SGS 环保报告、欧盟 ROHS 认证、MSDS 物料安全报告. Certification:SGS
Environmental Protection Report 、 ROHS Authentication 、 MSDS Safety Report

毒性 无毒、无味
TOXICITY NONE

熔胶机器 全自动直线封边机器
MELT MACHINE HOT MELT MACHINE

推荐使用温度 180℃-210℃
RECOMMENDED APPLICATION TEMPERATURE

储藏期 一年
STORELIFE
ONEYEAR

出厂检查 合格 Qualified
Ex-work Testing Report

修订日期

2017 - 5 - 28

DATE OF LAST REVISION

此资料是根据我们的知识和经验所提供，仅供使用者参考，因使用不同材质及工作条件的改变 超出我们的控制范围，我们郑重建议使用者进行详尽的实验以最终使用参数。
